

vorläufiges Produktdatenblatt

Preliminary Product datasheet

PPE 945142

PPE 945142

Zusammensetzung		%	57% PES / 43%PU
Breite Width	DIN EN 1773	cm	mind. 145
Gewicht Weight	DIN EN ISO 12127	g/m ²	80 (± 10%)
Höchstzugkraft Kette/Schuss Tensile strength warp/weft	DIN EN ISO 13934-1	N/5cm	≥ 150 / ≥ 120
Weiterreißkraft Kette/Schuss Tear resistance warp/weft	DIN EN ISO 13937-2	N	≥ 8
Maßänderung (180 ± 5 °C / 5 Minuten) Kette/Schuss Dimensional change (180 ± 5 °C / 5 Minuten) warp/weft	ISO 17493: 2016	%	≤ 2,0
Maßänderung, Waschen und Trocknen bei 5x60°C Wäsche Kette/Schuss Dimensional change washing and drying for 5x60°C wash warp/weft	DIN EN ISO 5077/ DIN EN ISO 6330-2A;E	%	≤ 2,0
Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret Water vapour resistance Ret (Class 3)	DIN EN 31092 (DIN EN 343)	m ² /Pa/W	≤ 20 (Klasse 3)
Wasserdurchgangswiderstand vor und nach 5x60°C Wäsche Water resistance prior to and after 5x60°C wash	DIN EN 20811	mm	> 10.000
Wasserdurchgangswiderstand vor und nach 5x60°C Wäsche inkl. Tumbler Trocknung Water resistance prior to and after 5x60°C wash and tumble drying	EN ISO 15797: 2004, Verf. 8 (20811)	mm	> 1.500
PH Wert PH Value	EN 13688		Bestanden passed

Haftungsausschluss: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Disclaimer: We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.